



# ANKERWELD 0099

## SBR Sprühkleber (in Sprühdose)

### Produktbeschreibung :

ANKERWELD 0099 ist ein Kontaktklebstoff im Sprühdose auf Basis von synthetischen SBR-Kautschuk und Harze.

ANKERWELD 0099 ist geeignet für die Anwendung ins Leimverbindungen mit Materialien wie :

- Bodenbelagen, Teppich, Belkleidungen, Spannfalz;
- Kork, Kautschuk, Gummi;
- Schaumstoff ( Flocken, Rückfüllung, Polsters, usw.);
- Karton, Papier;
- Textilien, Filz, Leder, usw.;
- Polystyrolschaum;
- Isolationsmaterialien ins Bau.

### Verarbeitungsweise :

Die zu verklebenen Teile müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Sprühabstand ca. 30 cm. Bei Polystyrol ein größere Abstand nehmen.

### Ständige Verklebung :

Bei nicht porösen Materialien, insbesondere Polystyrol, beide Flächen dünn und gleichmäßig einsprühen und mindestens 10 Minuten ablüften lassen. Dann erst die Teile mit Druck zusammenfügen.

Bei porösen Materialien genügt meist ein einseitiger, satter Klebstoffauftrag. Hierbei die Teile sofort zusammenfügen.

### Nicht ständige Verklebung :

Sprüh dünn und gleichmäßig Klebstoff nur auf das zu verklebene Material. Einen Augenblick trocknen lassen und dann zusammenfügen. Verklebung kann ohne Beschädigungen des Materialien erheben werden.

**WICHTIG :** Zum Reinigen des Sprühventils, Dose nach Gebrauch umdrehen und solange Sprühen bis nur noch Treibgas austritt.

### NICHT EMPFOHLEN FÜR AUßEN ANWENDUNG

Obenangeführte Verarbeitungshinweise basieren auf genauer Prüfung und praktischer Erfahrung. Im Bezug auf die großen Unterschiede von Materialien und Umständen wobei verklebt wird, können wir keine Verantwortung übernehmen.

### Technische Angaben:

<b>Basis :</b>	Synthetischen SBR-Kautschuk und Harze in Lösungsmittel
<b>Spez. Gewicht :</b>	0.75 Kg/L
<b>Feststoffgehalt :</b>	22.5 - 23.5 %
<b>Form :</b>	Aerosol
<b>Viskosität :</b>	50 - 200 mPa.s (20°C)
<b>Farbe :</b>	milchfarbig
<b>Trockenzeit :</b>	ca. 5 Min. (20°C)
<b>Offene zeit :</b>	max. 45 Min.
<b>Verbrauch :</b>	5 - 6 M <sup>2</sup> / Dose
<b>Treibgas :</b>	Propan/Butan, ohne FCKW
<b>Hitzebeständigkeit :</b>	80°C
<b>Haltbarkeit :</b>	1 Jahr bei 20°C
<b>Verpackung :</b>	500 ml Sprühdose
<b>Reinigung :</b>	Ankerweld 901

### Allgemeine information :

Ankerweld 0099 ist hochentzündlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter steht unter Druck. Vor Erwärmung über 50°C (z.B. Sonnenbestrahlung) schützen. Nach Gebrauch nicht anbohren oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Körper sprühen.